

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № ГКД06/МСК070225002/ от 07.02.25 г.



Грузоотправитель: ООО "Рязанский трубный завод"

Грузополучатель:

Отгружено в: Накладная № **ГКД06/МСК070225002**

Наименование продукции: **Трубы стальные электросварные прямоугольные ГОСТ 8645-68, ГОСТ 13663-86.**

Номер партии	Марка стали	Размеры (мм.)			Номер пакета	Кол-во штук	Теоретическая масса (тн.)	Фактическая масса (тн.)
		ширина	высота	стенка				
Труба проф 60*40 *2,5 (6м) Т ГОСТ 8645-68 (РТЗ)								
RZN2697683	Ст3пс	60	40	2.5	RZK2934771	96	2.097	
RZN2697683	Ст3пс	60	40	2.5	RZK2934770	96	2.097	
Итого:						192	4.194	
Труба проф 100*50 *2,0 (6м) Т ГОСТ 8645-68 (РТЗ)								
RZN2713193	Ст3сп	100	50	2	RZK2982129	50	1.359	
RZN2713193	Ст3сп	100	50	2	RZK2982128	50	1.359	
Итого:						100	2.718	
Труба проф 60*40 *2,0 (6м) Т ГОСТ 8645-68 (РТЗ)								
RZN2737875	Ст3сп	60	40	2	RZK3053319	96	1.705	
RZN2738238	Ст3сп	60	40	2	RZK3053320	96	1.705	
Итого:						192	3.410	

Номер партии	Химический состав, %									
	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	N	As
RZN2697683	0.16	0.03	0.16	0.012	0.005	0.03	0.01	0.01	0.005	0.001
RZN2697683	0.16	0.03	0.16	0.012	0.005	0.03	0.01	0.01	0.005	0.001
RZN2713193	0.17	0.2	0.22	0.008	0.003	0.01	0.01	0.01	0.004	0.001
RZN2713193	0.17	0.2	0.22	0.008	0.003	0.01	0.01	0.01	0.004	0.001
RZN2737875	0.17	0.21	0.33	0.018	0.009	0.02	0.01	0.01	0.006	0.002
RZN2738238	0.16	0.21	0.23	0.011	0.003	0.02	0.01	0.01	0.006	0.001

Номер партии	Механические свойства основного металла						Результаты испытаний	
	временное сопротивление бв, Н/мм ² (кг/мм ²)	предел текучести бт, Н/мм ² (кгс/мм ²)	относительное удлинение бs, %	Ударная вязкость КСУ-20 С Дж/см ²	Ударная вязкость КСУ+20 С Дж/см ²	Ударная вязкость после старения КСУ+20 С Дж/см ²	сплюсцивание	прочие (при необход.)
RZN2697683	425		29					
RZN2697683	425		29					
RZN2713193	452		32					
RZN2713193	452		32					
RZN2737875	478		29					
RZN2738238	462		31					

- Примечания: 1. 100% неразрушающий контроль.
 2. Указанный в настоящем сертификате качества товар соответствует по качеству действующим в России стандартам (ГОСТ 8645-68, ГОСТ 13663-86) и техническим условиям.
 3. Транспортные хомуты, по мере поступления груза получателю, допускается использовать не более трех раз и только на пакетах до 5 тн.
 4. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата с указанием номера партии и номера пакета.

ООО "Рязанский
трубный завод"
ОТК №2

ОТК _____