



Грузополучатель:

Общество с ограниченной ответственностью

"ПромСорт-Калуга"

Закз № 0050686353

Договор №/ Contract No 14.217920.231

Грузополучатель:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФУЛ ХАУЗ"

109341, РФ, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ

Марьино, ул. Люблинская, д. 151, вх. ПОДВ./3/6,

эт./випр./, пом.15А

Производитель:

249020, ул. Лыскина, владение 6, строение 1,

село Ворсино, Боровский район,

Калужская область, Российская Федерация

ООО "ПромСорт-Калуга"

Наименование продукции:

Уголки стальные горячекатаные

равнополочные



Стр. 1

Страниц 1

Всего мест: 10

Всего вес нетто: 21,296

Всего вес брутто: 21,396

Трансп. средство № Т618ТТ99Р Станция назначения: САМОВЫВОЗ

Вид упаковки: Пакеты

№ п/п	№ поз.	№ плавки	Марка стали	Требования к химическому составу	Технические требования	Профильный стандарт	Размер профиля	Длина, мм	Сорт	Кол-во мест	Вес нетто, т	Вес брутто, т	
1	1	2400278	Ст3сп5	ГОСТ 380-2005	ГОСТ 535-2005	ГОСТ 8509-93	100х100х7	МД	12000	2С	1	3,518	3,528
2	1	2400280	Ст3сп5	ГОСТ 380-2005	ГОСТ 535-2005	ГОСТ 8509-93	100х100х7	МД	12000	2С	1	3,896	3,906
3	3	2308025	Ст3сп5	ГОСТ 380-2005	ГОСТ 535-2005	ГОСТ 8509-93	75х75х5	МД	12000	2С	1	0,808	0,818
4	3	2308055	Ст3сп5	ГОСТ 380-2005	ГОСТ 535-2005	ГОСТ 8509-93	75х75х5	МД	12000	2С	1	1,948	1,958
5	3	2308063	Ст3сп5	ГОСТ 380-2005	ГОСТ 535-2005	ГОСТ 8509-93	75х75х5	МД	12000	2С	1	1,976	1,986
6	3	2308066	Ст3сп5	ГОСТ 380-2005	ГОСТ 535-2005	ГОСТ 8509-93	75х75х5	МД	12000	2С	1	1,958	1,968
7	5	2307590	Ст3сп5	ГОСТ 380-2005	ГОСТ 535-2005	ГОСТ 8509-93	63х63х5	МД	12000	2С	3	5,848	5,878
8	5	2307597	Ст3сп5	ГОСТ 380-2005	ГОСТ 535-2005	ГОСТ 8509-93	63х63х5	МД	12000	2С	1	1,344	1,354

Дополнительные технические требования:

Качественные характеристики:

Химический состав, %:

№ п/п	C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Cu	N ₂	As
1	0,17	0,58	0,19	0,013	0,028	0,12	0,13	0,20	0,010	0,007
2	0,17	0,57	0,17	0,019	0,026	0,12	0,10	0,20	0,011	0,007
3	0,17	0,58	0,18	0,019	0,029	0,12	0,10	0,22	0,010	0,007
4	0,16	0,58	0,16	0,020	0,022	0,12	0,10	0,21	0,009	0,007
5	0,16	0,57	0,18	0,019	0,026	0,10	0,11	0,23	0,008	0,007
6	0,17	0,57	0,17	0,023	0,026	0,12	0,11	0,23	0,008	0,007
7	0,16	0,57	0,18	0,018	0,030	0,12	0,11	0,22	0,010	0,007
8	0,16	0,57	0,19	0,020	0,026	0,12	0,10	0,22	0,011	0,008

Примечания: 1У 14-1-4170-86 2 сорт

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

Гарантия качества продукции осуществляется в соответствии с условиями договора

СП 2.6.1.2612-10 ОСПОРБ 99-2010

Допускается неограниченное использование металла

Механические свойства и технологические испытания:

Временное сопротивление, Н/мм ²	Предел текучести, Н/мм ²	Относительное удлинение δ ₅ , %	КСУ (-20 °С)	КСУ (после мех. старения)	Испыт в холодно
462	319	34,9	145	94	Выл.
471	324	32,7	123	93	Выл.
471	336	39,4	109	98	Выл.
470	334	35,0	112	102	Выл.
464	317	37,6	104	101	Выл.
482	334	36,2	94	91	Выл.
470	321	33,8	114	105	Выл.
486	335	33,4	108	92	Выл.

При переписке по вопросам качества продукции
на номер сертификата
Контролер ОС
Кайрене О.А.

